PROBOND

PU PRIMER SF

PU PRIMER SF – однокомпонентный полиуретановый грунт без содержания растворителей для обработки слабых, пористых, пыльных оснований, а также оснований с повышенной остаточной влажностью. Процесс полимеризации происходит за счет реакции с атмосферной влагой. Отлично повышает адгезию. Также применим для быстрой инсталляции паркета. Совместим с реактивными клеями 1К и 2К.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Обеспыливание поверхности
- Консолидация пыльных, пористых и рыхлых оснований
- Обработка подогреваемых оснований с остаточной влажностью до 3%СМ
- Обработка влажных цементных оснований с остаточной влажностью до 4%СМ
- Санация старого паркета без удаления паркетных планок

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА

Внешний вид
коричневая жидкость

Химическая основа
изоционат

Способ нанесения
валик, кисть

Сухой остаток
100%

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Время высыхания слоя
120-180 минут

Полное высыхание
12 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход
70-200 г/м2 - сухие основания
150-300 г/м2 - основания с повышенной влажностью

Температура нанесения
от +10°С до + 25°С

ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА

Срок хранения
12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке

Очистка
высохший грунт можно механически удалить с помощью бумаги или тряпки, смоченной растворителем

Упаковка
пластиковая канистра емкостью 5 л (6 кг)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть без дефектов, ровным, сухим, без трещин, чистым и свободным от материалов, которые могут ухудшить адгезию. Перед началом работ удалить рыхлые фрагменты основания, остатки выравнивающего состава. Цементные и кальце-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16-24) и полностью обеспылены с помощью промышленного пылесоса. Максимально допустимое значение остаточной влажности для цементной и бетонной стяжки – 2%CM (с подогревом – 1,8%CM), для ангидридной наливной стяжки – 0,5%CM (с подогревом – 0,3%CM).
Перед применением, PROBOND PU PRIMER SF должен принять температуру помещения. При работе избегайте образование луж, наносите грунтовку равномерно, используя поролоновый валик или фибро валик с коротким ворсом.

НАНЕСЕНИЕ

Обеспыливание и упрочнение сухих оснований выполняется в один слой с расходом в зависимости от их пористости и прочности. Обработка влажных цементных оснований с остаточной влажностью до 4%CM выполняется в 2 слоя.
Время высыхания первого слоя грунта при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50-65% составляет 120-180 минут, но не более 12 часов. При создании пароизоляционного барьера время высыхания второго слоя грунта при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50-65% составляет около 12 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания зависит от количества нанесённого грунта, вентиляции, температуры и относительной влажности воздуха в помещении, а также степени впитывания основания. Не допускается применение грунта при температурах ниже + 10°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- PROBOND PU PRIMER SF совместим только с реактивными клеями: PROBOND OPTIFLEX, PROBOND IZOPUR 2K, PROBOND ZOPUR 2K ULTIMA, SPC BOND и MSP BOND. Не используйте дисперсионный клей или выравнивающие смеси.
- В случае, если укладка напольного покрытия планируется через 48 часов после нанесения грунта, для увеличения адгезии клея к основанию посыпать заключительный слой грунта кварцевым песком. После полимеризации грунта остатки песка следует удалить.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Работая с грунтом PU PRIMER SF, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки. При попадании грунта на кожу или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и при необходимости обратитесь к врачу. Храните грунт в недоступном для детей месте. Следуйте инструкциям производителя, указанным в паспорте безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Грунт хранится в закрытой упаковке при температуре от + 5°C до + 25° C. Защищать от проникновения влаги и воды. Срок годности 12 месяцев. Допускается транспортировка до -20°C не более двух недель. После дать грунту самостоятельно разморозиться при комнатной температуре в течении 2-ух дней.

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе с грунтом. Перед применением грунта рекомендуется провести пробное нанесение. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.